



Шпаклівка легка Multi Light Protector Putty Visman



1000 мл +
30-50 мл

Життєздатність суміші
при 20°C:
3-4 хв.



1-2 шари



Повіт.сушка при 20°C:
20-30 хв.



P180-320

ОПИС

Шпаклівка полегшена універсальна для ремонту дефектів середніх розмірів автомобілів та комерційного транспорту.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для наповнення дефектів на сталевих, алюмінієвих деталях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Нова формула, дозволяє робити шари будь-якої товщини без повітряних отворів.
- Відмінна адгезія до сталевих, алюмінієвих деталей автомобілів.
- Легко наноситься шпателем
- Легко шліфується
- Хороша здатність наповнювати
- Дуже швидко сохне

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Знежирити засобом SC 70 Cleaner ключові ділянки та відшліфувати папером P180.
При нанесенні на цинкові покриття, обов'язково зробити тест сушіння на невеликих об'ємах.

НАНЕСЕННЯ

Шпателем.

Співвідношення змішування:

	за об'ємом	за вагою
Multi Light Protector Putty Visman	1000 мл	1000 г
HARDENER (Затвердник)	30-50 мл	30-50 г

Влітку додавання затверджувача можна скоротити до 2% за вагою та взимку – збільшити до 3%.

Життєздатність при 20 ° C: 4-5 хв.

Кількість шарів: 1 + 1

Рекомендована товщина шару матеріалу: від 100мкм до 2000мкм.

DIR 2004/42/CE: Кузовне шпаклівка/шпаклівка IIB/b – вміст летких органічних речовин у готовому до нанесення матеріалі 250 г/л
У цьому готовому до застосування продукті міститься не більше 230 г/л Л.О.В.

Сушіння

Можна шліфувати за 20-30 хв. сушіння при 20°C
ІЧ сушка (час сушіння залежить від потужності лампи)

Шліфування

Сухе шліфування абразивним папером P120-320

ВЕРХНЕ ПОКРИТТЯ

Завжди наносити відповідний ґрунт модельного ряду Visman перед тим, як наносити фарбу.

ПРИМІТКИ

- Продукт не зчіпляється з ґрунтами, що травлять, і схожими продуктами.
- Залишок шпаклівки, розведеної затверджувачем, не можна повертати в оригінальний контейнер.
- Зберігати продукт у прохолодному місці.
- Надмірна кількість затверджувача призведе до виділення пероксиду.
- Для забезпечення відмінної адгезії, необхідно очистити поверхню та відшліфувати її абразивним папером P120.

Затвердник містить пероксиди, які викликають подразнення шкіри. Уникайте потрапляння на шкіру та захищайте очі. Вимийте руки водою з милом після використання продукту.

Вся інформація, представлена в даному технічному паспорті, повністю перевірена у процесі виробничих випробувань та заснована на наявних у компанії Visman знаннях на момент видання. У зв'язку з тим, що умови застосування продукції не контролюються виробником, на інформацію, що міститься в цьому документі, не поширюється гарантія виробника. Тому саме користувач несе відповідальність за остаточний вибір потрібної інформації чи матеріалів для використання, а також спосіб їх застосування. ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.