



MULTI/R WHITE; GREY; BLACK

ГРУНТ М+М ; ГРУНТ НАПОВНЮВАЧ



Грунт/наповнювач:
1000 г +
150 г +
50-200 г



Система W/W:
20-22 сек DIN4 20°C

Система D/D:
24-29 сек DIN4 20°C

Життєздатність при
20°C: 30-120 хв



Система W/W:
Ø 1,2-1,4 мм
Кіл-ть шарів: 1 або ½+1

Система D/D:
Ø 1,6-1,8 мм
Кіл-ть шарів: 2-3



Система W/W:
30-50 мкм

Система D/D:
100-120 мкм



Система W/W:
через 20-40 хв.

Система D/D:
через 3-5 г при 20°C
15-30 хв. при 60°C



Система D/D:
Витримка: 3-5 хв.
Макс.Життєздатність 10-15 хв.

ОПИС

Двокомпонентний поліакриловий самоєгалізується ґрунт-наповнювач з високим вмістом сухого залишку 3х кольорів Білий, Світло-сірий та Чорний.

ЗАСТОСУВАННЯ

Як ґрунт у циклі "мокрый по мокрому" з прямою адгезією до поверхонь з катодним покриттям та покривається відразу без шліфування (w/w - мокрий по мокрому - до 3 днів) верхніми покриттями, призначеними для сегмента авторемонту. Особливо підходить для ізоляції нових деталей, вже оброблених катодним ґрунтовим покриттям, та для нанесення на будь-які пластмасові поверхні.

Як ізолятор більш товстим шаром у циклі з проміжним шліфуванням.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Можна отримати будь-які відтінки сірого кольору (з білого до чорного) ґрунту-наповнювача, сприяння покриваності верхнього покриття та відповідності кольорів використовуваних ґрунтів.

ГРУНТ (w/w - мокрий по мокрому)

- Легко наноситься, гарна стійкість на вертикальних поверхнях
- Відмінна витрата в системах мокра по мокрому
- Відмінна адгезія до численних поверхонь мотоциклів
- Відмінна спроможність перекриття протягом 3 днів без шліфування.
- Швидко сохне

ІЗОЛЯТОР

- Антикорозійна здатність при нанесенні на невеликі ділянки (містить активні пігменти)
- Досить хороша здатність, що наповнює, в системі з проміжним шліфуванням.
- Добре шліфується
- Хороша ізолююча здатність на критичних, чутливих до розчинника поверхнях

РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕКРИТТЯ

- Акрилови фарби, базови фарби типу металік, поліуретанові продукти.

ПРИМІТКИ

Змішування 3 наповнювачів між собою дозволяє отримати різні відтінки сірого кольору. Це дозволяє оптимізувати здатність фінішного покриття, що наповнює, або відтворити той же відтінок сірого кольору, що і відтінок, використаний виробником автомобіля.

Наприклад, змішування наповнювачів у наступному співвідношенні дозволяє отримати відповідний асортимент сірих відтінків:

ГРУНТ/НАПОВНЮВАЧ

	Чорний	Сірий 4	Сірий 3	Світло-Сірий	Сірий 2	Сірий 1	Білий
чорний	100	65	40		10	3	
сірий				100			
білий		35	60		90	97	100

ГРУНТ/ІЗОЛЯТОР

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові компоненти, оброблені катодним покриттям:

знежирити засобом видалення силікону

повільної дії Cleaner SC 70 та CDL HYDROCLEANER VISMAN

якщо поверхня перебуває у хорошому стані, шліфування не потрібно.

Сталь, оцинкована сталь, алюміній: цей продукт виділяється гарною прямою адгезією до сталевих поверхонь, поверхонь з оцинкованої сталі та алюмінію; але все ж таки при нанесенні на великі ділянки рекомендується наносити 1-2 шари Грунта WASH PRIMER.

Старі покриття: виконати сухе шліфування абразивним папером P280-320 та знежирити продуктом

повільної дії Cleaner SC 70 та CDL HYDROCLEANER VISMAN

Поліефірна шпаклівка: обробити абразивним папером P240 та знежирити засобом для видалення

повільної дії Cleaner SC 70 та CDL HYDROCLEANER VISMAN

НАНЕСЕННЯ

Традиційним пістолетом-розпилювачем або пістолетом HVLP.

Співвідношення змішування:	система мокра по мокрому (w/w)	система з проміжним шліфуванням (d/d)
Multi/r White;Grey;Black (ГРУНТ)	1000 г	1000 г
Multi/r Hardner (ЗАТВЕРДЖУВАЧ)	150 г	150 г
Extra Slow Thinner (РОЗЧИННИК)	200-250 г	50-100 г

Параметри для нанесення:	система мокра по мокрому (w/w)	система з проміжним шліфуванням (d/d)
В'язкість готового до розпилення матеріалу при 20°C DIN 4	20-22 сек	24-29 сек
Діаметр дюзи стандартного пістолета-розпилювача та пістолета HVLP:	1,2-1,4 мм	1,6-1,8 мм
	1,9-2,0 ATM	1,6-1,8 ATM
Кіл-ть шарів	1 або ½ +1	2 – 3 шари
Інтервал витримки між нанесенням шарів:	0 хв.	4-6 хв.
Рекомендована товщина шару матеріалу:	30-50 мкм	100-120 мкм
Теоретична здатність, що вкриває:	9,1 м²/л	3,3 м²/л

DIR 2004/42/CE: Грунт IIB/c – вміст летких органічних речовин у готовому до нанесення матеріалі 540 г/л

У цьому готовому для застосування продукті міститься трохи більше 540 г/л Л.О.В.

СУШКА

система мокра по мокрому (w/w)	Multi/r hardner
Повітряна сушка при 20°C з нанесенням наступного шару через	30 хв. до матової поверхні
Без шліфування	3 дні.

ГРУНТ/НАПОВНЮВАЧ

Після того, як поверхня стала матовою, **можно** видалити дефекти або залишки фарби м'якою вологою абразивною папером P2000 або м'яким абразивним сухим папером P800/1000 перед тим, як наносити фінішне покриття. Можна, можливо, наносити ізоляційну стрічку через 30 хв. при 20°C.

проміжним шліфуванням (d/d)	3	Multi/r Hardner
Повітряне сушіння при 20°C (температура поверхні)		
Шліфування:	4-6 г	
Сушіння в камері при 60°C (температура поверхні)		
Шліфування:	35 хв.	
ІЧ-сушіння (короткохвильова) відстань 60-80 см:		
Витримка	3-5 хв.	
Макс. спроможність:	10-15 хв.	

Шліфування

Одношарові фінішні покриття: сухе шліфування абразивним папером P400 (будівним орбітальним шліфувальним верстатом), вологе шліфування абразивним папером P500

Двошарові фінішні покриття: сухе шліфування абразивним папером P500 (будівним орбітальним шліфувальним верстатом), вологе шліфування абразивним папером P600-800