



## Грунт акриловий швидкосохнучий Visman R60



1000 мл +  
250 мл +  
100-250 мл

Життєдіяльність  
суміші при 20°C  
2 год.



25 сек DIN 4  
при 20°C



Ø1.4-1.8 мм  
2 бар  
HVLP:  
Ø1.5-1.7 мм  
2 бар  
Кіл-ть шарів: 2-3



Сушка при 60°C  
20-30 хв  
Повітряне сушіння  
при 20°C  
2-4 год.

### ОПИС

Двокомпонентний акриловий наповнювач із високим вмістом твердої речовини. Не містить хроматів.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується при ремонтному фарбуванні автомобілів.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підходить як антикорозійний грунт під поліефірні шпаклівки.
- Легко наноситься
- Швидко сохне
- Легко шліфується «по сухому»
- Чудова здатність наповнювати
- Низьке вбирання лакофарбових покриттів
- Висока здатність, що вкриває.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

#### Поліефірні шпаклівки

Відшліфувати "по сухому" абразивом P120-150. Знежирити засобом видалення силікону SC 70.

#### Сталь

Нанести 1-2 шари антикорозійного грунту для захисту сталі від корозії, або використати кислотну серветку.

#### Старі покриття

Відшліфувати та знежирити SC 70 Засобом для видалення силікону. На покриттях, чутливих до розчинників, проведіть попередні тести, щоб уникнути здуття покриття, утворення подряпин і т.д.

## НАНЕСЕННЯ

Розпорошенням.

### Співвідношення змішування:

|                            | за об'ємом | за вагою  |
|----------------------------|------------|-----------|
| Грунт акриловий Visman r60 | 1000 мл    | 1000г     |
| 2K Filler HARDNER R60 4+1  | 250 мл     | 150г      |
| Acryl thinner Visman       | 100-250 мл | 150-300 г |

Життєздатність при 20°C: 2-3 години

В'язкість розпилення при 20°C: 25-26 секунд DIN 4 (якщо використовується як наповнювач)

Ø дюзи: 1.4 – 1.8 мм; HVLP: 1.5 – 1.7 мм.

Тиск повітря: 2 бар (звичайний фарбопульт), HVLP: 2.2 бар

Кількість шарів: 2-3

Рекомендована товщина плівки: 80 мкм (ізолятор); 180 мкм (наповнювач)

Теоретична здатність, що покриває: 1л = 5.5 м<sup>2</sup> при 80 мкм; 1кг = 3.7-4 м<sup>2</sup> при 80 мкм;

**DIR 2004/42/CE: Грунт ПВ/с – вміст летких органічних сполук у готовому до нанесення продукту 540 г/л**

**Цей готовий до нанесення продукт містить не більше 540 г/л летких органічних з'єднань.**

## Сушіння

**Сушіння в ОСК при 60°C:**

- 20-30 хв.

**Повітряне сушіння при 20°C:**

- «Від пилу»: 10-15 хв.

Шліфування після 2-4 годин (залежно від товщини).

## НАСТУПНІ ПОКРИТТЯ

Базові фарби, акрилові покриття та двокомпонентні поліуретанові покриття.

## Filler R60

|        | Чорний | Сірий 4 | Сірий 3 | Світло-Сірий | Сірий 2 | Сірий 1 | Білий |
|--------|--------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------|
| чорний | 100    | 65      | 40      |              | 10      | 3       |       |
| сірий  |        |         |         | 100          |         |         |       |
| білий  |        | 35      | 60      |              | 90      | 97      | 100   |

Інформація, подана у цьому документі, є результатом належним чином проведених тестувань продукції.

Усі надані тут відомості є ознайомчою інформацією, і ми не несемо відповідальності за результати використання данного матеріала. Более того, данные сведения не являются основанием для спора об использовании описанных выше продуктов, оскільки умови використання наших продуктів споживачами знаходяться поза нашим контролем. ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО фарбування автомобілів, що виконано кваліфікованим ПЕРСОНАЛОМ.