


VISMAN PLASTIC PRIMER



Готовий до
використання продукт



Ø 1,0-1,4 мм
2 ATM
Кіл-ть шарів -1



Повітр.сушка при 20°C:
20-30 хв.

ОПИС

Однокомпонентний безбарвний ґрунт на основі спеціальних смол.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підсилювач адгезії до виробів на основі поліпропіленової смоли (PP-EPDM).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Має відмінну адгезію до поліпропіленових автомобільних компонентів (практично на всіх бамперах та пластмасових деталях автомобілів). Дозволяє покращити адгезію всіх фінішних покриттів для сегменту авторемонту до таких виробів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Знежирити поверхні очищувачем SC 70
потім засобами CDL HYDROCLEANER/ Видалити старий,чутливий до розчинників ґрунт.

НАНЕСЕННЯ

Розпорошенням.

Готовий для використання продукт.

Ø дюзи: 1,0-1,4 мм

Тиск повітря: 2 ATM

Кількість шарів: 1 перехресний шар

Товщина шару матеріалу, що рекомендується: 5 – 10 мкм

Теоретична здатність, що покриває: 1 кг готової суміші = 2,76 м² при 5 мкм

1 л готової суміші = 2,5 м² при 5 мкм

Зміст Л.О.В. у готовому до застосування продукті: 862 г/л

Директива 2004/42/СЕ не поширюється на продукт.

Сушіння

Повітряне сушіння при 20 ° C: 20-30 хв.

ВЕРХНЕ ПОКРИТТЯ

- Ґрунти Multi/r Grey, Black, White. Akryl filler 6:1.
- Ґрунти наповнювачі HB 2.300. Filler R60 Grey, Black, White



ПРИМІТКА

Visman plastic primer наноситься на вироби з пропілену, не рекомендується його нанесення на вироби основі інших смол, оскільки це не призведе до жодного результату.
Надмірна кількість ґрунту може призвести до поганої адгезії.
фінішного покриття.

Вся інформація, представлена в даному технічному паспорті, повністю перевірена у процесі виробничих випробувань та заснована на наявних у компанії Lechler знаннях на момент видання. У зв'язку з тим, що умови застосування продукції не контролюються виробником, на інформацію, що міститься в цьому документі, не поширюється гарантія виробника. Тому саме користувач несе відповідальність за остаточний вибір потрібної інформації чи матеріалів для використання, а також спосіб їх застосування. ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.