



XLens Clear Coat SR UHS



1000 мл +
500 мл +



20-23 сек DIN4
при 20°C



Ø 1,2-1,4 мм
2 ATM

Кіл-ть шарів:
0.5+1 без витримки



Сушка при 20°C:
Монтажна міцність: 1-1.5 г
Сушка до полірування: 4г
Сушка в камері при 60°C:
5-10 хв.

тривалість придатності
20°C: 2-3 ч

ОПИС

Двухкомпонентний акриловий лак з надвисоким вмістом сухого залишку та стійкістю до подряпин.

ВИКОРИСТАННЯ

Безбарвний лак для двошарових фінішних покриттів в сегменті авторемонта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високий вміст сухого залишку
- Чудова покривна здатність (можно в 1 шар для товщини 40мкм)
- Легко наноситься
- Гарна стабільність на вертикальних поверхнях
- Гарні зовнішні характеристики
- Гарна стійкість до зовнішніх атмосферних впливів
- Підвищена стійкість до утворення подряпин

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Наносить на поверхні, попередньо пофарбовані акриловими, поліуретановими або металік-базами

НАНЕСЕННЯ

Розпиленням.

Співвідношення змішування: за об'ємом за вагою

XLens Clear coat (лак)	1000 частин	1000 г
XLens Hardner (затвердник)	500 частин	510 г

Життєздатність при 20 °C: 2-3 г

В'язкість готового до розпилення матеріалу при 20°C: 14-16сек DIN4

Ø дюзи: стандартний пістолет RP 1,2 - 1,4 мм; HVLP 1,3 мм

Тиск воздуха: стандартний пістолет RP - 2 ATM; пістолет HVLP - 2 ATM

Кіл-ть шарів: ½ слоя + 1 повний шар або 1 повний шар

Рекомендована товщина шару матеріалу: 30-50 мкм

(Примітка : дотримуйтесь рекомендованої товщини матеріалу, що наноситься, щоб уникнути утворення пухирів на поверхні у разі перевищення допустимої величини).

Теоретична здатність, що покриває: 12-13 м² на 1 кг суміші при 40 мкм
12-13 м² на 1 л суміші при 40 мкм

DIR 2004/42/CE: Верхнє покриття IIb/d – вміст летких органічних речовин у готовому до нанесення матеріалу 480 г/л
У цьому готовому для застосування продукті міститься трохи більше 480 г/л Л.О.В.

СУШКА

Повітряне сушіння при 20 °C:

"Від пилу": 25-35 хв.

Монтажна міцність: 1-1.5 год

Повне висихання: 24 год

Сушіння в камері при 60°C (температура поверхні):

5-10 хвилин

ІЧ-сушка :(відповідно до інструкцій виробника ламп)

Витримка: 0-10 хв.

Максимальна здатність: 15-17 хв.

Відстань: 60-80 см

ПОЛІРУВАННЯ

Після закінчення 24 год повітряного сушіння або сушіння в камері необхідно почекати одну годину, для того щоб температура автомобіля досягла величини кімнатної температури, після чого видалити бруд, якщо є, і відполірувати.

ПРИМІТКИ

У разі сушіння при температурі нижче 60°C забарвлений автомобіль не повинен піддаватися суворим умовам зовнішнього впливу перші дні після фарбування.

Не мити поверхню і не піддавати її впливу роси, морозу та агресивних речовин. миючих засобів, дорожньої солі) доти, поки поверхня повністю не висохла.

РЕД. 10/2024

Вся інформація, представлена в даному технічному паспорті, повністю перевірена у процесі виробничих випробувань та заснована на знаннях, що є у компанії Vismar, на момент видання. У зв'язку з тим, що умови застосування продукції не контролюються виробником, на інформацію, що міститься в цьому документі, не поширюється гарантія виробника. Тому саме користувач несе відповідальність за остаточний вибір потрібної інформації чи матеріалів для використання, а також спосіб їх застосування. **ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.**