



Протравлюючий ґрунт



1000 мл +
500 мл +

Час придатності при 20°C:
24 г



15-17 сек DIN 4 при 20°C



Ø 1.4 мм
4 бар
HVLP: Ø 1,2 - 1,3 мм
2 бар

Кіл-ть шарів: 1.5- 2



Повітряна Сушка при 20°C:
15хв.

ОПИС

Двокомпонентний антикорозійний протравлюючий ґрунт жовтого кольору, не містить хроматів та свинцю.

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для обробки чистого металу під час фарбування легкових автомобілів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чудова адгезія до заліза та сталі, алюмінію та легких сплавів, оцинкованої та нержавіючої сталі
- Хороша здатність укривати поверхню.
- Відмінний антикорозійний захист
- Швидко сохне
- Не містить хроматів та свинцю.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Сталь:

Знежиріть Visman SC 70/. Засобом для видалення силікону повільним, за потреби відшліфуйте.

Алюміній, легкі сплави, оцинкована сталь:

Знежиріть Visman SC 70/. Засобом для видалення силікону повільним, за потреби відшліфуйте.

Нержавіюча сталь:

Знежиріть Visman SC 70/. Засобом для видалення силікону повільним, за потреби відшліфуйте.

СтаріЛФП:

Не наносьте на покриття, чутливі до розчинників (напр., термопластичні покриття).

Шпаклівки та поліефірні ґрунти:

Може наноситися на відшліфовані поліефірні ґрунти, але шпаклівки та поліефірні ґрунти.

ніколи не повинні наноситися на Visman Wash Primer

Час життя суміші при 20 ° C: 24 год
В'язкість розпилення при 20 ° C: 15-17 сек DIN4
Діаметр дюзи: 1,4 мм (традиційний пістолет), 1,2-1,3 (HVLP)
Тиск повітря: 4 бар (традиційний пістолет), 2 бар (HVLP)
Кількість шарів: 2
Рекомендована товщина плівки: 10-15 мкм
Теоретична здатність, що вкриває: 1 кг суміші = 14 м2 при товщині 10 мкм; 1 л суміші = 13 м2 при товщині 10 мкм
DIR 2004/42/CE: Грунти ПВ/с – VOC у готовому до застосування продукті: 780 г/л
Вміст VOC у готовому до застосування продукті: не більше 750 г/л.

Сушіння

Повітряне сушіння при 20°C:

"Від пилу": 8-10 хв.

Монтажна міцність: 20 хв.

Повне висихання: 60 хв.

ШЛІФУВАННЯ

Перед ремонтом необхідно обробити шліфувальною губкою Scotch Brite (надтонка).

НАСЛІДНІ ПОКРИТТЯ

- Нітро-комбі, поліуретанові (нанесення методами «з проміжним шліфуванням» та «мокрый по мокрому») та акрилові ґрунти та порозаповнювачі з нашої лінійки для авторемонту.
- При нанесенні акрил-поліуретанових емалей для повітряного сушіння та емалей для сушіння в фарбово-сушильній камері дочекайтеся, поки ґрунт висохне протягом 60 хв. при температурі 20°C.